

PRIMAIRE ANTIROUILLE

1. Destination

Machines agricoles, remorques, containers, grues, échafaudages, acier de construction...

2. Propriétés

Primaire anti rouille mono composant .
Très bonne résistance anti rouille, séchage et durcissement rapide même par haute humidité . Recouvrable avec presque tous les systèmes de peinture.

3. Mode d'emploi

Dégraissage ou mieux sablage au degré de soin SA 2 ½.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Matériel : pistolet conventionnel ou Airless ouverture 011/013

Diluant : Diluant S ou White Spirit au pinceau

Rendement théorique : +- 12m²/l sous 40µ sec

Temps de séchage : Hors poussière : +- 10 min.

Sec au toucher : 30 min.

Délai de recouvrement : 6 H.

Conditions d'application :

Température support > 5°C Ambiance +3°C

au dessus du point rosé.

5. Stockage et étiquetage

12 Mois dans son emballage d'origine, non entamé , dans un endroit frais et à l'abri du gel.