

HYDROFUGE DE MASSE POUR BETON

1. Destination

Imperméabilisation de masse pour protéger les maçonneries et bétons contre la pénétration de l'eau ; Assèchement des murs humides ; Protection des fondations ; Façades exposées à la pluie ; Berges de canaux ; Murs de barrage ; Chapes étanches ; Joints de maçonnerie ; Etanchéité de masse ; Terrasses et balcons ; Piscines et châteaux d'eau .

2. Propriétés

Bouche les capillaires. A une action plastifiante. Permet de diminuer la quantité d'eau de gâchage. Ne contient pas de chlorures.

3. Mode d'emploi

Le produit en liquide doit être dilué dans l'eau de gâchage.

La dose d'emploi se situe entre 350 et 700 g par sac de ciment de 35 kgs, et entre 250 et 500 g par sac de ciment de 25 kgs.

Le support doit être rugueux et propre.

Eliminer les laitances et repiquer soigneusement.

Bien mouiller les joints.

Mouiller abondamment.

A la brosse, passer une barbotine dosée à 1000 kgs de ciment et contenant éventuellement 15 % d'émulsion d'accrochage.

Poser l'enduit hydrofuge dans les 20 minutes.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide

Couleur : Grisâtre

Parfum : Sans

5. Stockage et étiquetage

BAT101L ne présente aucune mesure concernant le stockage et l'étiquetage de sécurité.