

BATONNET EPOXY METAL

1. Destination

RCT 102 est un produit de réparation multi usage et facile à utiliser. Il se dépose comme un mastic et polymérise. RCT 102 a une forte résistance en compression et une forte adhésion à la plupart des surfaces. Il s'emploie de -35° C à +120° C.

2. Propriétés

RCT 102 polymérise en 10 minutes, ce qui permet des réparations rapides.
RCT 102 stoppe les fuites dans les conduites et réservoirs. RCT 102 rebouche les trous percés, permet de lisser les soudures, colmate les défauts non structuraux dans les pièces moulées et les trous dans les réservoirs.

3. Mode d'emploi

Avant l'application de RCT 102, il est fortement conseillé de dégraisser les surfaces.
Découper la quantité de RCT 102 désirée, rouler énergiquement la pâte entre les mains et pétrir jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme (utiliser des gants en caoutchouc)
Appliquer fermement RCT 102 sur la surface intéressée et étaler pour obtenir la forme souhaitée.
Pour réaliser une finition lisse, humidifier un tissu ou votre doigt avec de l'eau et lisser.

Mélanger RCT 102 en petite quantité pour éviter une polymérisation trop rapide.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Base chimique : Résine époxydique
Aspect : Mastic modelable
Couleur : Gris foncé
Durée de vie dans le tube non ouvert : 18 mois
Vitesse de polymérisation : 10 min
Durée d'emploi du mélange à température ambiante : 5-8 min
Temps de mise en service : 30 min
Temps de durcissement complet : 3-6 heures

5. Stockage et étiquetage

Stocker RCT 102 dans son emballage d'origine.
Stocker à température ambiante.