

## PEINTURE DE TRACAGE TERRAINS DE SPORTS

### 1. Destination

1958NF/2 est une peinture blanche concentrée et lumineuse de haute qualité élaborée pour réaliser le traçage des lignes sur les terrains de sport en herbe ou stabilisés tels que : football, rugby, tennis, croquet, base-ball, golf, etc...

### 2. Propriétés

1958NF/2 est une formulation innovante à fort pourcentage de titane et de charges ainsi que d'adjuvants spécifiques. Cette formulation développe un pouvoir couvrant, garnissant et mouillant exceptionnel d'où un traçage parfait.

1958NF/2 développe une excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement. Ces propriétés permettent au traçage de résister aux intempéries, aux tacles glissés et d'augmenter l'intervalle de temps entre deux traçages.

#### AVANTAGES REGLEMENTAIRES :

1958NF/2 répond à la classification AFNOR NFT 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2.

1958NF/2 est une peinture microporeuse facilement biodégradable, valeur limite (cat A/i) : 140 g/l(2010),

1958NF/2 contient moins de 0,5g/l de COV, ce qui respecte l'environnement et réduit l'impact phyto-toxique sur les végétaux.

1958NF/2 est garantie sans ETHER de GLYCOL ni ammoniacque.

### 3. Mode d'emploi

1958NF/2 est à agiter avant emploi et se mélange toujours à l'eau suivant les proportions variables du tableau suivant :

1er traçage : 1 volume pour 4 à 5 volumes d'eau

Entretien : 1 volume pour 4 à 8 volumes d'eau

#### NETTOYAGE DU MATERIEL :

Lorsque la peinture 1958NF/2 est humide : Nettoyage à l'eau claire.

Lorsque la peinture 1958NF/2 est sèche : Nettoyage à l'aide de notre détergent réf 1056R

#### MATERIEL D'APPLICATION :

1958NF/2 peut s'utiliser avec du matériel de traçage à pulvérisation et à rouleaux.

#### RECOMMANDATIONS :

Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

#### SECURITE D'EMPLOI :

Néant

Produit réservé aux utilisateur professionnels

### 4. Caractéristiques

Aspect : Peinture blanche en émulsion.  
Masse volumique : 1,59 +/- 0.05  
Consistance : Onctueuse  
pH en préparation : 8,5 +/- 0.5

## 5. Stockage et étiquetage

### STOCKAGE :

Dans son emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### CONDITIONNEMENT :

Jerrican PEHD avec poignée de 15 kg.

### PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Veillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande