

ENROBE SPECIAL REPARATION ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE

1. Destination

1955NF2 est particulièrement utilisé pour la réparation des nids de poule, pour les flaches et affaissements divers.

1955NF2 répare les dégradations des parkings, quais, trottoirs, halls, voies d'accès, cours, ...

1955NF2 est approprié pour les nivellements et scellements des tampons, regards, bouches à clef, chambres de tirage mais également pour la reprise après pose de mobilier urbain, parcmètres, lampadaires, signalétiques, portails, ...

1955NF2 convient également pour la reprise de tranchées après adjonction d'eau, de gaz, de câbles.

2. Propriétés

1955NF2 est un produit prêt à l'emploi à base de laitier de haut fourneau.

1955NF2 s'utilise par tous les temps (pluie, gel, neige, chaleur ...)

Il adhère sur la fonte, le béton et les alliages. Sa mise en oeuvre est facile de part sa maniabilité, sa souplesse et sa résistance incomparable.

1955NF2 répare même sur faible épaisseur, sans primaire d'accrochage. Résiste au sel, produit non gélif.

La remise en circulation peut être immédiate.

Absence d'adhérence sur outils, pneumatique, chaussures.

3. Mode d'emploi

Préparation :

Les surfaces et réparations à traiter sur faible épaisseur doivent être nettoyées préalablement. A défaut, si la cavité est trop profonde, combler le fond en partie avec des concassés appropriés avant épandage du 1955NF2.

Remplissage :

Verser à l'aide d'une truelle ou d'une pelle suffisamment de 1955NF2 jusqu'à ce que le nivellement soit d'un bon centimètre au dessus du niveau souhaité avant le compactage. Bien recouvrir les bordures de la réparation.

Compactage :

Aussitôt après, compacter à l'aide d'une dame, d'une plaque vibrante ou rouler à l'aide d'un véhicule sur la surface traitée.

Remise en circulation :

L'enrobé 1955NF2 du fait de sa composition à base de laitier de haut fourneau, granulat pourvu d'une prise hydraulique, doit être roulé sans attendre car au passage de chaque véhicule, il durcira de plus en plus pour atteindre au bout de 15 jours ses performances optimales.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Composition :

L'enrobé à froid 1955NF2 est un matériau provenant d'un enrobage de laitier de haut fourneau concassé par un liant fluxé et dopé spécialement adapté à son utilisation.

Bitume fluxé : 6.9 %

Agrégats de haut fourneau : 93.1 %

Aspect : Solide

Couleur : Noir & Brun

Insoluble dans l'eau

5. Stockage et étiquetage

1955NF2 se conserve 2 ans en seaux.

Pas d'étiquetage de sécurité.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.