

ENDUIT REBOUCHEUR ULTRA LÉGER

1. Destination

Le RCT119 est une pâte ultra légère pour les travaux de réparation et de rebouchage tant en extérieur qu'en intérieur (murs et plafonds, béton, plâtre, plaque de plâtre...)

La qualité de finition et la rapidité d'exécution sont exceptionnelles pour les travaux de rebouchage et lissage.

Cette pâte permet de réaliser tous travaux de réparation ou finition, ainsi que d'enduit nécessitant une mise en œuvre facile et rapide :

- réparation de fissures et crevasses sur plâtres, plaques de plâtre, béton...
- finition entre éléments de menuiseries et murs, plafonds en finition,
- réparation sur menuiseries intérieures avant mise en peinture
- tous les joints à faibles mouvements avant mise en peinture
- tous travaux d'enduit demandant une mise en oeuvre facile et rapide

2. Propriétés

Les principaux avantages de cette pâte, «mousseuse» avant réticulation sont : ultra légère donc pas de fluage, ne fissure pas au séchage tout en séchant rapidement car elle ne contient pas d'eau. Une seule passe suffit, et elle est nettoiyable à l'eau. Convient pour le remplissage des trous sur supports poreux du bâtiment.

3. Mode d'emploi

Nettoyer correctement les supports qui doivent être propres et exempts de poussières, graisses et autres produits qui peuvent empêcher l'adhérence des mastics.

Ouvrir les fissures devant être rebouchées. Humidifier le support afin de faciliter l'adhérence sur les supports absorbants ou par fortes chaleurs. Ne pas appliquer sur le support mouillé, gelé, ou par températures inférieures à 5°C, ni par très fortes chaleurs.

Le produit peut se peindre après le séchage complet. Le temps de séchage dépend de la nature du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur appliquée.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Les caractéristiques physiques du RCT119 avant réticulation sont :

Aspect : pâte mousseuse

Densité : 0.3 à 0.4 g/cm³

pH : 7

Temps de séchage (en surface) : 1 heure

Température d'application : +5°C à +35°C

Température de service après séchage : -20°C à +75°C

Retrait : >1%

couleur : super blanc

Limitations : ce produit n'est pas conçu pour des applications vitrages. Ne pas l'utiliser sur des supports bitumineux, à base de caoutchouc naturel, de chloroprène ou d'EPDM, ou de matériaux pouvant présenter des risques de migrations d'huiles, de plastifiants et solvants. Ne pas utiliser en espace totalement confiné car le mastic à besoin de l'humidité atmosphérique pour polymériser.

Ne pas soumettre le produit à l'abrasion ou à des contraintes physiques. Ne pas utiliser par temps de pluie ou menaçant, car le produit reste sensible à l'eau.

5. Stockage et étiquetage

Conservé dans son emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, le RCT119 peut être stocké un minimum de 12 mois à une température entre 5°C et 25°C.

« Nos produits bénéficient d'une assurance en responsabilité civile »

Comme tout produit chimique, il faut éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de protection, tenir hors de portée des enfants.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.