REF : 1955REACO

SURFAREA - ENROBE A FROID REACTIF A L EAU

1. Destination

1955REACO est un enrobé à froid réactif à l'eau pour réparation définitive, particulièrement adapté aux trafics lourds et agressifs.

2. Propriétés

1955REACO est prêt à l'emploi, et durcit au contact de l'eau.
La remise sous trafic hors cisaillement est possible immédiatement.
Les performances finales, du même niveau que celles d'un enrobé à chaud, sont atteintes après 24 heures environ.

3. Mode d'emploi

Mise en oeuvre :
Balayer la surface à traiter et chasser l'eau
Appliquer 1955REACO en couches de 1 à 5 cm d'épaisseur maximum
Arroser 1955REACO à raison de 0,5L d'eau par seau
Compacter 1955REACO avec une dame à main ou une plaque vibrante.

4. Caractéristiques

Composition : Granulats > 90 % liant hydrocarboné 6 à 7 %
Granulométrie : 0/4
Densité: 2,00
Rc 7 jours (MPa) NF EN 12697-12 > 6,0
Temps de prise à 20°C 30 minutes
COV - Fluxant pétrolier Non
Couleur Noir
T °C d'application -5°C
Consommation 25kg/m²/cm

5. Stockage et étiquetage

A conserver à l'abri de la chaleur, et l'humidité et du gel.

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l'Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.