

ENROBE REACTIF A L EAU

1. Destination

1955REACO est un enrobé à froid réactif à l'eau pour réparation définitive, particulièrement adapté aux trafics lourds et agressifs.

2. Propriétés

1955REACO est prêt à l'emploi, et durcit au contact de l'eau.
La remise sous trafic hors cisaillement est possible immédiatement.
Les performances finales, du même niveau que celles d'un enrobé à chaud, sont atteintes après 24 heures environ.

3. Mode d'emploi

Mise en oeuvre :
Balayer la surface à traiter et chasser l'eau
Appliquer 1955REACO en couches de 1 à 5 cm d'épaisseur maximum
Arroser 1955REACO à raison de 0,5L d'eau par seau
Compacter 1955REACO avec une dame à main ou une plaque vibrante.

4. Caractéristiques

Composition : Granulats > 90 % liant hydrocarboné 6 à 7 %
Granulométrie : 0/4
Densité: 2,00
Rc 7 jours (MPa) NF EN 12697-12 > 6,0
Temps de prise à 20°C 30 minutes
COV - Fluxant pétrolier Non
Couleur Noir
T °C d'application -5°C
Consommation 25kg/m²/cm

5. Stockage et étiquetage

A conserver à l'abri de la chaleur, et l'humidité et du gel.